



柔軟 SB704

項目 Property		測定条件 Notes	試験方法 Test Method	単位 Units	柔軟 Soft
					SB704
物理的性質 Phisical Properties	比重 Specific Gravity		D792 ※1		1.1
	吸水率 Water Absorption	23℃、24H	D570	%	0.79
熱的性質 Thermal Properties	融点 Melting Point		DSC	℃	168
	結晶化温度 Crystalization Temperature		DSC	℃	110
	ビカット軟化点 Vicat Softening Point	A法 Method A	K7206 ※2	℃	42
	荷重たわみ温度 Deflection Temp Under Load	0.45MPa	D648	℃	< 30
	ガラス転移温度 Glass Transition Tempaerature		DSC	℃	− 10
	脆化温度 Brittleness Point		K6261	℃	< − 65
	燃焼性 Flammability		UL94		HB相当
機械的性質 Mechanical Properties	表面硬さ Hardness	デュロメーター Durometer	K7215	Dスケール D Scale	24
		デュロメーター Durometer	K7215	Aスケール A Scale	70
	引張降伏強さ Tensile Yield Strength		K7113-1995	MPa	4
	降伏伸び Yield Strength		K7113-1995	%	(50)
	破断強さ Tensile Strength		K7113-1995	MPa	7.5
	破断伸び Tensile Elongation		K7113-1995	%	730
	10%引張強さ 10% Tensile Modulus		K7113-1995	MPa	1.1
	引張弾性率 Tensile Modulus		K7113-1995	MPa	12.6
	曲げ強さ Flexural Strength		D790	MPa	0.9
	曲げ弾性率 Flexural Modulus		D790	MPa	19.5
	圧縮弾性率 Compression Modulus		D575	MPa	9.5
	反撥弾性率 Resilience		BS903	%	41
	アイゾット 衝撃強さ Izod Impact (Notched)	23℃	D256	J/mノッチ J/m Nothed	NB
		-20℃	D256	J/mノッチ J/m Nothed	NB
	引裂強さ (2mmt) Tear Strength (2mmt)	ダイC Die C	D624	KN/m	
	テーバー摩耗量 (CS17) Taber Abrasion (CS17)	1kg、1000回 1kg, 1000Cycles	K7204	mg	62
体積抵抗 Volume Resitivity		23℃、50%RH	D257	Ω ・ cm	8.6×10 ¹¹
成形収縮率※5 Mold Shrinkage				%	1.3~1.6
メルトインデックス (測定温度) Melt Index (Measurement Temparature)		2,160g	D1238	g/10分 g/10 Min	33 (220) ※6

※1 ASTM、※2 JIS、※3”破壊せず”を表します、※4試験片はプレスシート、※5 成形品：JIS2号 引張試験片2mm長さ方向測定値、※6 荷重：10kg